



Aluminium-kleurige effectlak.

Toepassing

- Oude lakken (niet thermoplastische)
- Staal
- Hout

Eigenschappen

- Hitte bestendig tot 200°C (zonder optische veranderingen)
- Tot 600°C hitte besteding (licht optische verandering en vermindering van de slijtvastheid)
- Gemakkelijk te verwerken
- In hoge mate weersbestendig

Product

Bindmiddelbasis: Polyvinylbutyral en aluminiumpigment

Kleuren: Aluminium (Ca. Ral 9006)

Verpakking: 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 10 m² per ltr afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Zijdeglans

Dichtheid: Ca. 0,90 g/cm³

Verdunning: Südwest Verdunning V21

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kwast, rol en spuitapplicatie.

Hogedruk

Spuitopening: 1,5 mm

Luchtdruk: 3,0-5,0 bar

Airless

Spuitopening: 0,001-0,0013 inch

Materiaaldruk: 160-180 bar

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Südwest Verdunning V21.



Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 30 min

Overschilderbaar: Na ca. 8-10 uur

Doorgedroogd: Na ca. 12 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

IJzer en staal:

Grondig ontroesten (min. SA 2 ½ - ST 3).

Vervolgens 2 x met Südwest All-Grund gronden (tot 100°C), boven de 100°C zonder te gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack.

Goed hechtende oude verflagen

Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen.

Indien noodzakelijk met de Südwest All-Grund gronden.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack.

Hout

Grondig reinigen.

Het geheel schuren met korrel P150.

Ontstoffen en vervolgens het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack.

Zink, kunststof en aluminium

Voor behandelen met Südwest Zink- en

Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium reiniger.

Vervolgen 2 lagen Südwest All-Grund aanbrengen.

Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen Südwest Alulack.

Bijzondere aanwijzingen

Aluminiumlakken zijn beperkt door hun speciale samenstelling niet wrijfvast (wordt zwart.).

De Südwest Alulack moet daarom niet voor delen worden gebruikt, die vaak aangepakt worden of voor welke een slijtvastheid wordt vereist.

Door de toepassing van echte metaalpigmenten kan niet direct een vernis over de Alulack aangebracht worden.

Een laag half-om-half Alulack vermengt met Südwest Paladur.

Afwerken met Südwest Paladur.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 7-2-2019.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T