



Kleurloze 1K PU-lak voor hout.

Toepassing

- Houten ondergronden (hardhout en zacht hout)
- Binnen en buiten (beschermd gebied bijv. overkapping)
- Over oude laklagen
- Over transparante kleurbeits
- Parketvloeren
- Trappen
- Lambriseringen
- Deuren
- Meubels

Eigenschappen

- Zeer slijtvast
- Geschikt voor meubelen
- Hoogvullend en een mooie bolle laag
- Hoogglans, zijdeglans en extra mat
- Bestand tegen zwakke zuren en alcohol
- Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Bestand tegen huidvetten
- Zeer makkelijk verwerkbaar

Product

Bindmiddelbasis: Polyurethaan-kunststof

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 375 ml, 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 10 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Hoogglans, zijdeglans en extra mat

Dichtheid: Ca. 1,06 g/cm³

Verdunning: Südwest Kunstharlak Verdunner V21 voor kwast of rol, Südwest Verdunner V33 voor verspuiten

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast, lak viltrol en spuitapparatuur.

Airless

Opening: 0,009–0,011 inch
Materiaaldruk: Ca. 160 bar
Pistoolzeef: Rood

Hogedruk

Opening: 1,5 mm
Luchtdruk: 3–5 bar
Verdunnen met max. 10% Südwest Verdunning V33.

HVLP

Opening: 1,5 mm
Luchtdruk: 0,55 bar
Verdunnen met max. 10% Südwest Verdunning V33.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik Südwest Verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20°C / 65% R.V. / 100 gr/m²)
Stofdroog: Na ca. 1 uur
Overschilderbaar: Na 6 uur
Schuurbaar: Na ca. 6 á 7 uur
Doorgehard: Na ca. 15 uur

De eindhardheid wordt na 7 dagen bereikt. Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Kale houten ondergrond

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden korrel 150, naschuren met korrel P180.

Max. vochtgehalte 9%.

Één laag Südwest Paladur Hoogglans 10% verdunt aanbrengen.

Vervolgens twee lagen Südwest Paladur onverdunt aanbrengen.

Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur.

In een buitensituatie één extra laag aanbrengen.

Let op: bij een zijdeglans/extra mat afwerking de eerste lagen in hoogglans opzetten en laatste laag zijdeglans of extra mat.

Tropische Houtsoorten

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden korrel 150, naschuren met korrel P180.

Max. vochtgehalte 9%.

Teak, Mahoniehout, Afzelia, Merbau, Eiken etc. eerst isoleren met Keller Isoleergrond kleurloos.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

Twee lagen onverdunde Südwest Paladur aanbrengen.

Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur.

In een buitensituatie één extra laag aanbrengen.

Let op: bij een zijdeglans/extra mat afwerking de eerste lagen in hoogglans opzetten en laatste laag zijdeglans of extra mat.

Oude goedhechtende laklagen

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel P220).

Oude parketlakken mogen niet met een was behandeld zijn anders eerst met een wasverwijderaar reinigen.

Vervolgens twee lagen onverdunde Südwest Paladur aanbrengen.

Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur.

Let op: bij een zijdeglans/extra mat afwerking de eerste lagen in hoogglans opzetten en laatste laag zijdeglans of extra mat.

Bijzondere aanwijzing

Niet als afwerking op heldere ondergronden (bijv. witte lakken) opzetten, daar een lichte verkleuring mogelijk is.

Bij zijdeglans en extra mat als afwerklaag op donkere ondergronden bestaat het risico op een witte waas.

Met name bij hogere laagdikten en overlappingsen.

Voor en tijdens het gebruik steeds goed oproeren.

Bij de glansgraad extra mat zal door wrijving het oppervlak opglanzen.

Voor zwaar belaste

ondergronden adviseren wij glansgraad zijdeglans.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 20-12-2018.