



Standaard Advies Lakwèg Concept

Standaard Advies Vista Lakwèg Afbijt Concept

Het Vista Lakwèg afbijt concept is zeer veel omvattend.

Op onze website www.vistapaint.nl hebben wij een demonstratie film over de mogelijkheden en het gebruik van het Vista Lakwèg afbijt concept.

Met Vista Lakwèg en Vista Lakwèg Turbo is het mogelijk om op een milieu vriendelijke wijze zeer veel producten van diverse ondergronden te verwijderen.

Vista Lakwèg Turbo is voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken in een buitensituatie.

Vista Lakwèg is voor het verwijderen van grote en kleine oppervlakken in binnen- en buitensituaties.

Hieronder een opsomming van de mogelijkheden met zowel Vista Lakwèg Turbo als Vista Lakwèg.

mogelijkheden	Toe te passen systeem
1. Afbijten van Acryl- en alkydharslakken en vernissen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg Turbo • Vista Lakwèg
2. Tapijtlijm verwijdering	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg Turbo • Vista Lakwèg
3. Graffiti verwijdering	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg Turbo • Vista Lakwèg
4. Verwijderen van dikke lagen muurverf op bijv. gevels en ornamenten	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg
5. Glasweefsel verwijdering, incl. muurverf en lijm	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg
6. Ontlakken van kunststof ondergronden bijv. polyester	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg
7. Dompel-ontlakken	<ul style="list-style-type: none"> • Vista Lakwèg

1) Acryl- en alkydharslakken en vernissen

Voor het afbijten van lakken en vernissen (ook watergedragen) is het zaak de te behandelen ondergrond dik met Vista Lakwèg (gel) in te smeren.

Afhankelijk van de laagdikte en het type verf dat afgebeten moet worden het geheel van twee tot meerdere uren in laten werken.

Voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken behandeld met lak of vernis (ook watergedragen) in een buitensituatie kan men ook Vista Lakwèg Turbo toepassen

Na het verwijderen van de verflagen de ondergrond nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger. Als dit met Scotch Britevlies gebeurt dan wordt poriëndiep gereinigd.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

2) Tapijtlijm verwijdering

Tapijtlijm is goed te verwijderen door met een spatel een dikke laag Vista Lakwèg aan te brengen en deze minimaal tien uur in te laten werken (langer kan noodzakelijk blijken).

Met een plamuurmes het geheel verwijderen.

Voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken tapijtlijm

kan men ook Vista Lakwèg Turbo toepassen,

Beide systemen nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger (borstelen).

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

3) Graffiti verwijdering

Bij graffiti is er een onderscheid of dit is aangebracht op een kale ondergrond als bijv. schoon metselwerk of beton, of dat dit is aangebracht op een permanent anti-graffiti coatingsysteem.

Bij andere ondergronden eerst een proef of deze niet aangetast worden door de Vista Lakwèg / Vista Lakwèg Turbo.

Voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken graffiti op een kale ondergrond in een buitensituatie kan men perfect Vista Lakwèg Turbo toepassen.

Voor het verwijderen van grote oppervlakken graffiti op kale ondergrond een dikke laag Vista Lakwèg aanbrengen (ook goed in de poriën).

Afdekken met PE-folie.

Minimaal tien uur in laten werken (langer kan noodzakelijk blijken).

Het geheel met een hogedrukreiniger verwijderen.

Beide systemen nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger. Als dit met een harde borstel gebeurt dan wordt poriëndiep gereinigd.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

Bij een permanent anti-graffiti coatingsysteem als ondergrond, de graffiti dik insmeren met Vista Lakwèg.

Hier moet echter zeer regelmatig gecontroleerd worden of de graffiti ver genoeg is opgeweekt om te verwijderen.

Zodra dit het geval is moet ook direct het geheel verwijderd worden.

Ook direct nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

Bij niet- en semi-permanent anti-graffiti systemen, na deze behandeling het anti-graffiti systeem opnieuw aanbrengen.

4) Verwijderen van dikke lagen muurverf op bijv. gevels en ornamenten

Bij het verwijderen van dikke lagen muurverf van gevels, muren en ornamenten zowel binnen als buiten is het belangrijk dat de Vista Lakwèg zeer dik aangebracht wordt met bijv. spatel of airless. Zeker voor buiten maar in sommige gevallen ook binnen de laag Vista Lakwèg met een PE folie afdekken.

Afhankelijk van de dikte van de te verwijderen lagen minimaal tien uur laten inwerken.

Langer inwerken kan noodzakelijk blijken.

De verflagen met een hogedrukreiniger onder gepaste druk verwijderen.

Nawassen met Vista Lakwèg totaalreiniger. Als dit met de borstel gebeurt wordt poriëndiep gereinigd.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

5) Glasweefsel verwijdering, incl. muurverf en lijm

Glasweefsel kan met muurverf en lijm in één keer verwijderd worden door het geheel zeer dik in te smeren met Vista Lakwèg (met bijv. een spatel).

Minimaal tien uur in laten werken (langer kan noodzakelijk blijken).

Glasweefsel voor behandelen met een behangperforator versneld de werking.

Vervolgens een plamuurmes achter het glasweefsel zetten en het geheel verwijderen.

Nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

Het betreft hier slechts een algemeen advies voor het gebruik van het Vista Lakwèg systeem. Er kan dan ook geen enkel recht aan worden ontleend. Gaarne zijn wij bereid u per object een passend advies te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling applicatie & Techniek.



6) Ontlakken van kunststof ondergronden bijv. polyester

Het ontlakken van kunststoffen is een kritisch gebeuren daar kunststoffen als bijv. Polyester door de traditionele zeer agressieve afbijtmiddelen met methyleenchloride direct aangetast worden.

Vista Lakwèg tast kunststoffen maar weinig en zeer langzaam aan.

Er is echter wel oplettendheid geboden.

Bij het verwijderen van bijv. antifoulings van een polyester boot is het zaak een dikke laag Vista Lakwèg met een spatel aan te brengen.

Nu moet echter zeer regelmatig gecontroleerd worden of de te verwijderen laag ver genoeg is opgeweekt om te verwijderen. Kunststof mag nog niet aangetast zijn.

Zodra dit het geval is moet ook direct het geheel verwijderd worden.

Ook direct nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

7) Dompel-ontlakken

Bij dompel-ontlakken wordt gebruik gemaakt van de versnelde werkzaamheid bij hogere temperaturen.

Door de Vista Lakwèg te verwarmen tot max. 80 °C wordt de dikke gel vloeibaar en snel werkend.

Geprofileerde, door hun vorm moeilijk te reinigen, losse onderdelen kunnen door onderdompelen snel en doeltreffend ontlakt worden.

Nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

OPMERKINGEN:

Het is bij gebruik van Vista Lakwèg belangrijk om dikke lagen aan te brengen.

Hiermee wordt de werkzame tijd verlengt tot zelfs een aantal dagen.

Hierdoor is het mogelijk om dikke lagen in één arbeidsgang te verwijderen.

Als de Vista Lakweg verandert in een wit poeder dan is het uitgewerkt.

Bij Vista Lakwèg Turbo is het juist raadzaam dunne lagen in meerdere keren aan te brengen.

(verwerking gelijk aan de traditionele afbijt)

Nabehandelen met Vista Lakwèg Totaalreiniger heeft een tweeledig doel.

1. Het neutraliseert de werking van de Vista Lakwèg en het zorgt ervoor dat poriëndiep de laatste resten verwijderd worden.
2. Als extra haalt het de originele kleur van houten ondergronden terug, hetgeen alleen interessant is bij een kleurloze afwerking.

Vista Lakwèg en Vista Lakwèg Turbo is PH neutraal en brand niet op de huid (wel ontvettend).

Het Vista Lakwègsysteem is biologisch afbreekbaar.

Ondanks het ontbreken van methyleen chloride en chloorkoolwaterstoffen, dient bij gebruik binnen goed geventileerd te worden. Adembescherming, gesloten bril en chemicaliënbestendige handschoenen dragen.

Bij twijfel een proefvlak zetten om de gevoeligheid van de ondergrond en de benodigde inwerktijd te bepalen.

De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen treffen.

Min. Omgeving-, materiaal- en objecttemperatuur 10°C.

Voor overige informatie betreffende eigenschappen en verwerking, verwijzen wij naar de betreffende technische merkbladen, welke strikt opgevolgd dienen te worden.

Downloaden en ook Instructiefilm op: www.vistapaint.nl