

# AGUAPLAST®

Fijne plamuur voor glad afwerken, binnen.

## Toepassing

- Absorberende ondergronden binnen, zoals pleister, gipskartonplaten, cement, beton, hout, enz.
- Het glad maken van nieuwe oppervlakken alvorens verf of behangpapier aan te brengen
- Het glad en vlak maken van de ondergrond na het verwijderen van het oude behangpapier
- Vullen van kleine gaatjes en scheuren
- Uitvlakken van mogelijke oneffenheden in hout, alvorens verf aan te brengen
- Decoratieve afwerking met rol of andere decoratieve hulpmiddelen

## Eigenschappen

- Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak, ideaal als ondergrond voor alle types verf en behangpapier
- Uitstekende hechting, hardheid en cohesie
- Vermindert de absorptie van de ondergrond en helpt zo verf te besparen
- Eenvoudig te bereiden en te mengen
- Onmiddellijk gebruiken
- Gemakkelijk aan te brengen en uit te vlakken
- Goed schuurbaar
- Waterdampdoorlatend
- Schimmelwerend

## Product

**Kleuren:** Wit, kan met Vista Universele Mengkleur aangekleurd worden

**Vorm:** Poeder

**Verdunning:** NVT

**Verpakking:** Doos 1 kg en 5 kg

**Opslag:** In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, 36 maanden

**Verbruik:** 1,1 kg poeder x m<sup>2</sup> x mm dikte

**Max. dikte per laag:** 30 mm

**Mengverhouding:** 1 kg poeder – 0,4 ltr water



**Verwerkingstijd:** 1 uur

**Classificatie:** AFNOR NFT 36 005 Familie III klasse 2: Binnen vulmiddel van verf in waterachtige toestand

**Bindmiddel:** In water oplosbare polymeren

**Dichtheid:** 0,70 g/cm<sup>3</sup>

**Korrel dikte:** 200 Micron (fijn)

**pH:** 12,5

## Applicatie

Na het aan maken (bij voorkeur met een spindel) van het materiaal direct gebruiken. Daarna kan het ca. 1 uur verwerkt worden. Niet in de volle zon toepassen. RVS troffel/truweel, plamuurmes of spatel gebruiken. Gereedschap direct reinigen met water. Als het product begint te verharderen deze niet opnieuw oproeren.

## Temperatuur

Verwerking tussen 10°C–30°C bij <70% RV.

## Droging (+23°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

**Droogtijd:** 1 uur per mm

**Overschilderbaar:** Na droogtijd

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

## Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund

Slecht hechtende delen eerst verwijderen.

Ondergrond voor behandeling eerst bevochtigen.

## Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

## Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

## Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

## Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70472-002	Doos 1 kg	10 x 1	63 (10x1)
70472-001	Doos 5 kg	4 x 5	28 (4x5)

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 3-11-2019.