

# AGUAPLAST®

Lichtgewicht pleister/plamuur voor gevels.

## Toepassing

- Voor elke ondergrond
- Binnen (natte ruimten) en buiten
- Uitvlakken van ruwe ondergronden.
- Geglazuurde tegels
- Oude verflagen
- Glasweefsel
- Pleisterwerk
- Cement, beton, cellenbeton, vezelcement
- Steen, Crépis , kalk

## Eigenschappen

- Droogt snel
- Goed schuurbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Kan nat in nat aangebracht worden
- Uitzonderlijke hechting op alle ondergronden
- Dunne en dikkere lagen (tot 4 mm)
- Zeer fijne afwerking
- Kan met elk type (buiten) muurverf overgeschilderd worden
- Moet overgeschilderd worden

## Product

**Bindmiddelbasis:** Hydraulische bindmiddelen en synthetische harsen

**Densiteit:** 0,80 g/cm<sup>3</sup> poeder  
1,40 g/cm<sup>3</sup> pasta

**Consistentie:** Poeder

**Kleur:** Wit, kan met Vista Universele Mengkleur op kleur worden gebracht

**Opslag:** Goed opgeslagen in de originele verpakking, weggehouden van vorst, zonlicht en extreme temperaturen (hitte) 12 maanden

**Verpakking:** Zak 5 en 15 kg met handvat



**Verbruik:** Ca. 1 kg poeder x m<sup>2</sup> x mm dikte

**Mengverhouding:** 1 kg poeder – 0,35 ltr, water

**Werktijd:** 45 minuten

**pH:** 11 in pasta, 9 na 24 uur

**Aanhechting:** Conform NFP 18840  
Beton >1,5 mPa

**Korrel dikte:** < 200 Micron (fijn)

**Dikte per laag:** Max. 4 mm

**Waterretentie:** 99,3%

**Classificatie:** AFNOR NFT 36 0005 Familie IV  
Klasse 4 b: buitenvulmiddel van verf in waterachtige toestand

## Applicatie

Voor gebruik goed mengen tot een homogene massa is verkregen. Bij voorkeur met een elektrische menger. Breng het product aan met een RVS spatel, truweel of plamuurmes/rij.

De pasta niet meer oproeren als het begint uit te harden. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.

## Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-35 °C bij <70% RV.

## Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd/schuurbaar: 4 uur

Overschilderbaar: Na ca. 12 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

### Ondergrond

Ondergrond moet dragend, droog en vrij zijn van stof, vet, was, mos, schimmels, nicotine en ontkistingsmaterialen, die de hechting kunnen verminderen.

Ondergrond moet geschikt zijn om gewicht te dragen.

Niet dragende ondergronden verwijderen. Niet goed hechtende verflagen afbijten/decaperen.

Zuigende en zachte ondergronden fixeren met Südwest Tiefengrund.

Kritische punten in de gevel zoals aansluitvoegen, structuurvoegen en geglazuurde tegels is een versterking in de vorm van weefsel aan te bevelen. Dit met een overlap van 5 cm op de voegen.

### Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

### Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

### Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

### Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70054-001	Zak 5 kg	1	140 x 5 kg
70054-002	Zak 15 kg	1	48 x 15 kg

---

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.  
17-2-2023.